

# Technische Informationen

## DANQUINSA GMBH

Postfach 147 D-72133 Dettenhausen  
 Störrenstraße 30 D-72135 Dettenhausen BRD / Germany  
 Telefon 07157/5225 - 0 Telefax 07157/5225 - 22

E-mail: info@Danquinsa.de

Im Internet finden Sie uns unter [www.Danquinsa.com](http://www.Danquinsa.com) !

### DANCOLL

Lösemittelhaltige POLYURETHANPOLYADDUKTE für Klebstoffe, Beschichtungen und Haftvermittler

Typbezeichnung	Viskosität BROOKFIELD RVT bei 20 °C in m Pa.s.	Feststoff- gehalt in %	Spez. Gewicht in g/cm <sup>3</sup>	Löse- mittel	Chemischer Aufbau	Film- eigenschaften	TDS 	MSDS 	TDS 	MSDS 
<b>DANCOLL 244-21E</b>	30.000 – 60.000	40 ± 1,0	0,99	Ethylacetat/ MEK/ Aceton	aliphatisch	weich nicht kristallisierend				
<b>DANCOLL 244-30F</b>	30.000 – 57.000	40 ± 2,0	0,99	Ethylacetat/ MEK/ Aceton	aliphatisch	weich nicht kristallisierend				
<b>DANCOLL 245-1G</b>	500 - 800 15%ig in MEK	100%	1,20	Lösemittelfrei	aromatisch	mittelhart, gut reaktivierbar				
<b>DANCOLL 245-10</b>	3.000 - 9.000	20 ± 1,0	0,89	Ethylacetat	aromatisch	mittelhart kristallisierend				
<b>DANCOLL 245-20</b>	10.000 – 20.000	73 - 76	1,13	Ethylacetat	aromatisch	weich klebrig				
<b>DANCOLL 245-20F</b>	2.000 - 6.000	73 - 76	1,13	Ethylacetat	aromatisch	weich klebrig				
<b>DANCOLL 245-22</b>	10.000 - 20.000	73 - 76	1,13	Ethylacetat	aromatisch	weich klebrig				
<b>DANCOLL 245-35</b>	15.000-30.000	35 ± 1	0,98	Ethylacetat	aromatisch	mittelhart Klebrig				
<b>DANCOLL 245-60D</b>	3.000 – 5.000	18 - 20	0,99	DMF/MEK	aromatisch	elastisch, hoch mikrobe- und hydrolysestabil				
<b>DANCOLL 245-62K</b>	4.600 - 7.200	20 ± 1	0,98	NMB/MEK	aromatisch	elastisch, hoch mikrobe- und hydrolysestabil				
<b>DANCOLL 245-62AN</b>	4.500 - 8.500	20 ± 1	0,99	Cylohexanon	aromatisch	elastisch, hoch mikrobe- und hydrolysestabil				
<b>DANCOLL 245-62D</b>	3.600 - 7.200	20 ± 1	0,99	DMF/MEK	aromatisch	elastisch, hoch mikrobe- und hydrolysestabil				

**Bitte beachten Sie auch Seite 2 mit Angaben zu den bevorzugten Einsatzgebieten !**

## Technische Informationen

# DANQUINSA GMBH

Postfach 147 D-72133 Dettenhausen  
 Störrenstraße 30 D-72135 Dettenhausen BRD / Germany  
 Telefon 07157/5225 - 0 Telefax 07157/5225 - 22  
 E-mail: info@danquinsa.de  
 Im Internet finden Sie uns unter [www.Danquinsa.com](http://www.Danquinsa.com) !

## DANCOLL

Lösemittelhaltige POLYURETHANPOLYADDUKTE  
 für Klebstoffe, Beschichtungen und Haftvermittler

Typbezeichnung	Textil- und Lederkaschierstoffe	Hochwertige Textil- und Ledervorstriche, insbesondere für fettige und losfasrige Leder	PVC-Kaschierklebstoffe, Tiefziehklebstoffe, PVC-Haftvermittler, Weichmacher-Sperrlacke	Klebstoffe und Haftvermittler für Schuhwerkstoffe	Klebrigmacher und Tackverbesserungsadditiv für PUR-Klebstoffe	Polyethylensackklebstoffe, Folienlaminiertklebstoffe	Primer, Imprägnierungen, Haftvermittler für Textilmaterialien bei der Herstellung von Transportbändern und Riemenmaterialien.	Kunststofflacke	Streichlösung zur Produktion von PUR-Klebefolien
DANCOLL 244-21E	○	●					○	○	
DANCOLL 244-30F	○	●					○	○	
DANCOLL 245-1G	●	○	●	●			●	●	●
DANCOLL 245-10	●	○	●	●			●	●	●
DANCOLL 245-20					●	●		○	
DANCOLL 245-20F					●	●		○	
DANCOLL 245-22					○	●			
DANCOLL 245-35	●	○	●	●			●		●
DANCOLL 245-60D	●			●			●		○
DANCOLL 245-62K	●			●			●		○
DANCOLL 245-62AN	●			●			●		○
DANCOLL 245-62D	●			●			●		○

● = besonders gut GEEIGNET  
 ○ = GEEIGNET

Verpackungsgrößen: 200 kg Fässer  
 180 kg Fässer

**DANCOLL - Dieser Name bürgt für Qualität !  
 Fordern Sie ausführliche technische Unterlagen bei uns an .**

"Die Angaben in unseren Technischen Informationen basieren auf derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter, wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Schutzrechte sind ggf. zu beachten."