















## Technische Informationen

# DANQUINSA GMBH

Postfach 147 D-72133 Dettenhausen  
 Störrenstraße 30 D-72135 Dettenhausen BRD / Germany  
 Telefon 07157/5225 - 0 Telefax 07157/5225 - 22  
 E-mail: info@Danquinsa.de  
 Im Internet finden Sie uns unter [www.Danquinsa.com](http://www.Danquinsa.com) !

## DANCURE

ISOCYANATVERNETZER  
 Härter für Klebstoffe, Lacke und Beschichtungen

Typbezeichnung	Viskosität BROOKFIELD RVT bei 20 °C in m Pa.s.	Feststoff- gehalt in %	NCO-GEHALT in %	FARBZAHL GARDNER 1933	Spez.- Gewicht g/cm <sup>3</sup> 20 °C	Reaktivität	Löse- mittel	Techn. Datenblatt 	Sicherheits- datenblatt 
DANCURE 246-06	5 – 10	28,5 ±1,0	6,0 ±0,2	≤ 9	0,99	hoch	Ethylacetat		
DANCURE 246-12	5 – 10	35,0 ±1,0	5,5 -6,5	≤ 4	0,97	mittel	Ethylacetat		
DANCURE 246-13	1.000 – 3.000	75,0 ±1,0	13,0 ±2,0	≤ 4	1,17	mittel	Ethylacetat		
DANCURE 101	2.100 – 2.500	100	22,0 ±1,0	-	1,15	hoch	Lösemittel- frei		
DANCURE 101NV	100 – 300	80,0 ±1,0	19,0 ±0,2	-	1,19	mittel	-		
DANCURE 999		100	23,5 ±1,5	-	1,45	mittel	Pulver		

**Bitte beachten Sie auch Seite 2 mit Angaben zu den bevorzugten Einsatzgebieten !**

## Technische Informationen

### DANQUINSA GMBH

Postfach 147 D-72133 Dettenhausen  
 Störrenstraße 30 D-72135 Dettenhausen BRD / Germany  
 Telefon 07157/5225 - 0 Telefax 07157/5225 - 22  
 E-mail: info@Danquinsa.de  
 Im Internet finden Sie uns unter [www.Danquinsa.com](http://www.Danquinsa.com) !

### DANCURE

ISOCYANATVERNETZER  
 Härter für Klebstoffe, Lacke und Beschichtungen

Typbezeichnung	Vernetzer für Polyurethan - Klebstoffe	Vernetzer für Polychloropren-Klebstoffe	Vernetzer für Kautschuk-Klebstoffe	Vernetzer für PUR-Lacke	Vernetzer für 100%ige 2-Komponenten-Systeme	Vernetzer für andere OH-gruppenhaltige Substanzen	Haftmittel bei Gummi- / Metallbindung
DANCURE 246 - 06	●	●	●			○	●
DANCURE 246 - 12	●	●	○	●		●	○
DANCURE 246 - 13	●	○	○	●	○	●	○
DANCURE 101	●	●		●		●	
DANCURE 101NV	●	○		●	●	●	
DANCURE 999	●	○	●	○			

- besonders gut GEEIGNET
- GEEIGNET

Verpackungsgrößen: 1 kg Aluminiumflaschen

- = 15 Flaschen pro Karton
- = 32 x 15 kg Karton
- = 480 kg Palette
- bzw. 48kg und 55kg Fässer
- oder je nach Produkt in:
- 24kg, 60 kg, 200kg, 225kg bzw. 250kg Fässern

Stand:04/2014

**DANCURE - ISOCYANATVERNETZER empfehlen wir besonders für Klebstoffe auf Basis von PEARLSTICK®-Klebstoffgranulaten. Fordern Sie ausführliche technische Unterlagen bei uns an .**

"Die Angaben in unseren Technischen Informationen basieren auf derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter, wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Schutzrechte sind ggf. zu beachten."